

TEST REPORT

의뢰자 : (주)티엘론
주 소 : 전북특별자치도 부안군 행안면 부안농공단지길 14-8
제출처 : -
품 명 : 품
의뢰자제시시료명 : 발포 폴리에틸렌 보온재 P2 난연(2 종, 티엘론)

접수번호 : J255-26-00001
접수일자 : 2026-01-06
발급일자 : 2026-01-21
용 도 : 품질관리용
쪽 번호 : 1/4

01. 가스유해성 (KS F 2271 : 2021)

#1

■ 시험결과

항목		단위	1	2
행동 정지 시간	M1	min , s	15 min 00 s	15 min 00 s
	M2		14 min 19 s	15 min 00 s
	M3		14 min 50 s	15 min 00 s
	M4		15 min 00 s	14 min 57 s
	M5		14 min 51 s	14 min 59 s
	M6		15 min 00 s	14 min 57 s
	M7		15 min 00 s	15 min 00 s
	M8		14 min 49 s	15 min 00 s
	평균		14 min 51 s	14 min 59 s
	표준편차		00 min 13 s	00 min 01 s
평균행동 정지시간			14 min 38 s	14 min 58 s

주) 가열 조건 : 부열원 6 min, 주열원 3 min

원본대조필



FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : G8V8-I252-G3E6 ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

