

의뢰시험성적서

제 2600246 호

1. 신청인

- 업체명 : (주)티엘론
- 주 소 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 14-8

2. 시 료 명 : 발포 폴리에틸렌 보온재 P2(2종,티엘론)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2026. 01. 23. / 제2600246호

4. 시험결과

시험항목		시험기준	시험결과			비고
			1	2	3	
45도 연소 시험	잔 염 시 간	5초 이내	0.0초	0.0초	0.0초	
	잔 신 시 간	20초 이내	0.0초	0.0초	0.0초	
	탄 화 면 적	40 cm ² 이내	30.8 cm ²	33.1 cm ²	29.2 cm ²	
	탄 화 길 이	20 cm 이내	9.8 cm	10.1 cm	9.7 cm	

용 도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비완비증명용으로 사용할 수 없습니다.)

시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 습도 (50 ± 30) % R.H.

시험방법 : 방염성능기준(소방청고시 제2022-29호) 제7조

※ 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 없는 성적서입니다.

5. 시험담당자 : 시험인증1부 채지원 (연락처 : 031-289-2850)

원본대조필

2026년 01월 26일

한국소방산업기술원장



- 비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.