



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (062)956-7071 FAX (062)956-7074

성적서번호 : TAK-2026-002085

접 수 일 자 : 2026년 01월 06일

대 표 자 : 류정우

시험완료일자 : 2026년 01월 21일

업 체 명 : 주식회사 티엘론

주 소 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 14-8

시 료 명 : 발포 폴리에틸렌 보온재 P2 난연(2중, 티엘론)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
발포재료의 수평연소시험(HBF, HF-1, HF-2)(**)	-	-	HF-1	KS M ISO 9772:2012(준용)

** 시료 전처리 : ((23 ± 2) °C, (50 ± 5)% RH)에서 48시간 이상 방치

시험두께 : 9.7 mm

잔염 연소 시간 : 0, 0, 0, 0, 0 (s)

잔광 연소 시간 : 0, 0, 0, 0, 0 (s)

지시습의 발화 : 없음

손상 길이 : 31, 29, 33, 28, 30 (mm)

- 용 도 : 제출용

- 끝 -

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

원본대조필



Con Wansu

작성자 : 손완수

Tel : 02-2092-3720

Kyoung-Mun

기술책임자 : 김경문

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 01월 21일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code