

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (063)214-2960 FAX (063)214-2964

성적서번호 : TAK-2026-002810

접 수 일 자 : 2026년 01월 06일

대 표 자 : 류정우

시험완료일자 : 2026년 01월 22일

업 체 명 : 주식회사 티엘론

주 소 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 14-8

시 료 명 : 발포 폴리에틸렌 보온재 P2 난연(2종, 티엘론)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
열전도도(평균 온도(23 °C))	W/(m · K)	-	0.036	KS M 3862:2024
겉보기 전체 밀도	kg/m ³	-	35.3	KS M ISO 845:2006
흡수량	g/100cm ²	-	0.01	KS M 3862:2024
인장강도(**)	N/cm ²	-	44.2	KS M 3862:2024

** 시험방향 : 의뢰자 제시, 판상제공

- 용 도 : 품질관리용

- 끝 -

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

원본대조필



Son Wansu

작성자 : 손완수

Tel : 02-2092-3720

Kyoung-Mun

기술책임자 : 김경문

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 01월 22일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code